

BRUPER AQUAFUGANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Impermeabilizante penetrante a base de silano y siloxano emulsionados en agua. Tratamiento hidrofugante y oleofugante de materiales de construcción. Presenta unas buenas propiedades de repelencia al agua y resistencia a las manchas de aceite. No sella los poros del soporte y permite una buena transpirabilidad. Facilita la limpieza del soporte en donde se aplica eliminando fácilmente cualquier tipo de contaminante. No forma película, no modifica el aspecto ni cambia la tonalidad del soporte. Especialmente recomendada para trabajos de calidad y decoración en:

Suelos de piedra natural, artificial o de barro sin esmaltar
 Vierteaguas de ventanas y tableros de mesa de piedra natural, artificial o fibrocemento
 Fachadas de piedra natural o artificial, hormigón, fibrocemento o ladrillo
 Tratamiento de piedras naturales poco absorbentes como mármol, travertinos o granito

Es un producto que utiliza las últimas tecnologías para obtener una calidad ecológica y totalmente sostenible.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color / Acabado: Incoloro / Imperceptible
 Sólidos en volumen: 5 +/- 2%
 Peso específico: 1,000 +/- 0,010 kg. / litro
 COV: 28 gr / litro
 Punto de inflamación: Ininflamable
 Certificados: Cumple con la Directiva EU 2004/42/CE subcategoría h)

DATOS DE APLICACIÓN:

Método: Rodillo, brocha, pulverización, inmersión
 Dilución: 0 – 5% según soporte o sistema de aplicación
 Diluyente y limpieza: Agua
 Número de capas: 2 o 3 hasta saturación
 Rendimiento: 0,5 – 1,5 litros / m² en dos o tres capas según tipo de soporte y dilución.

TIEMPOS DE SECADO Y REPINTADO (*):

Temperatura	Seco al tacto	Seco	Secado completo	Seco para repintar	
				Mínimo	Máximo
10° C	2 horas	4 horas	5 horas	5 horas	12 horas
20° C	1 hora	3 horas	4 horas	4 horas	8 horas
30° C	30 minutos	2 horas	3 horas	3 horas	6 horas

(*) Los valores mencionados son indicativos. El tiempo de secado antes de repintar podría variar dependiendo del espesor de la película aplicado, la ventilación, la humedad, etc. El mejor momento para repintar es cuando la superficie está seca pero guarda cierto grado de mordiente o pegajosidad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Soportes de hormigón:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Dejar fraguar 30 días mínimo a 20° C el hormigón. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con plaste de renovación.

Soportes de revoco, piedra, granito, travertinos o ladrillo:

Eliminar polvo y otros materiales mal adheridos, partes disgregables, eflorescencias o yeso muerto mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Soportes previamente pintados:

Como norma general deberán eliminarse mediante procedimientos mecánicos o manuales. En determinados casos como pinturas o estuco a la cal y revestimientos de calidad media podría considerarse su aplicación previa prueba de compatibilidad.

ESQUEMA DE PINTADO RECOMENDADO:

Tratamiento:

Aplicar a saturación en pasadas húmedo sobre húmedo o repintado en seco de **BRUPER AQUAFUGANTE**

Restauración y mantenimiento:

Se recomienda consultar a nuestro Departamento Técnico ante la gran variedad de casos y situaciones que pueden presentarse.

CONDICIONES DE LA APLICACIÓN:

La temperatura ambiente y la del soporte deben encontrarse por encima de 10° C durante la aplicación y el curado. La temperatura de la superficie debe estar por encima del punto de rocío para evitar condensaciones. La humedad relativa ambiente debe ser inferior al 70% durante la aplicación y al 80% durante el curado con el fin de evitar la formación de puntos de agua en la película. No aplicar con humedades elevadas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3° C por encima del punto de rocío. La temperatura máxima recomendada a la que deberá encontrarse el sustrato es de aproximadamente 40° C.

OBSERVACIONES:

El producto adquiere prácticamente todas sus propiedades una vez transcurridas 24 o 48 horas por lo que debe evitarse su exposición en intervalos inferiores a los recomendados. Se recomienda encarecidamente realizar siempre ensayos previos para poder descartar cambios de color o tonalidad en el soporte en el que se realiza el tratamiento. Cuando se ensucien los soportes ya sea con material orgánico, inorgánico, pegado de carteles o adhesivos, deberán eliminarse lo antes posible para evitar que el contaminante adquiera una adherencia predominante y dificulte su eliminación o limpieza, siendo necesario en casos determinados reponer el producto aplicado. Evitar una dilución excesiva, ya que puede provocar una pérdida de propiedades generales del producto. Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol. Cerrar inmediatamente después de su utilización.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al agua. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante. Cuando se aplica en espacios cerrados debe procurarse ventilación y aireación forzada junto con una adecuada protección respiratoria, piel y ojos especialmente cuando se aplica con pistola. Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.



BRUPER, S. A.
Gremi Fusters, nº 21
07009 Palma de Mallorca) – España
Tel. 971.430.514
info@pinturasbruper.com